




## Technisches Datenblatt

### Mo-Diff 230 SK

- **Einsatzgebiet:** Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen (EN 13859-1) und Wände (EN 13859-2)
- **Aufbau:** 3-lagiger Verbund aus UV-stabilisiertem PP-Vlies und monolithischer Membran mit beidseitig integriertem Klebeband
- **Lagerung:** kühl, trocken und UV - geschützt lagern
- **Abmessung:** 1,5 \* 50 m = 75 m<sup>2</sup>/Rolle (25 Rollen/Palette)
- **Gewicht:** 18 kg/Rolle



Die Mo-Diff 230 SK unterliegt durch die Produkthaftung einer gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 10 Jahren.

Eigenschaft	Einheit	Sollwert	Prüfung
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	230	EN1849-2
Höchstzugkraft (längs)	N/50mm	400	EN12311-1
Höchstzugkraft (quer)	N/50mm	350	EN12311-1
Dehnung Fmax (längs)	%	90	EN12311-1
Dehnung Fmax (quer)	%	90	EN12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	N	400	EN12310-1
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	N	450	EN12310-1
Sd-Wert	m	0,1	EN12572 Klima C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W1	EN 1928
Widerstang gegen Schlagregen		bestanden	ZVDH
Maßhaltigkeit (längs)	%	0	EN1107-1
Maßhaltigkeit (quer)	%	-0,5	EN1107-1
Kaltbiegeverhalten	°C	-40	EN1109
Widerstand gegen Luftdurchgang	WGL	0	EN12114
Brandverhalten	Klasse	E	EN13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		W1	EN1928
Höchstzugkraft (I) nach Alterung	N/50mm	> 65%	EN12310-1
Höchstzugkraft (q) nach Alterung	N/50mm	> 65%	EN12310-1
Dehnung (Fmax) (I) nach Alterung	%	> 65%	EN12311-1
Dehnung (Fmax) (q) nach Alterung	%	> 65%	EN12311-1
UV-Beständigkeit		5-8 Monate*	
Beständigkeit unter PV-Anlagen		ja	

\*Die UV-Beständigkeit variiert je nach Jahreszeit, Lage und Witterungseinflüsse.

Die Baushop GmbH empfiehlt grundsätzlich eine schnellstmögliche Dacheindeckung, so wird die Lebensdauer der Folie um ein Vielfaches verlängert.